vitality
LAMINATE

SCHEDA TECNICA
Vitality Original
ORIXXXXX
Edizione **06.2026**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FORMATO		
Larghezza	192	mm
Lunghezza	1261	mm
Numero di tavole per pacco	10	
m^2 per pacco	2,421	m^2
Bisellatura	no	
Spessore	7,0	mm
Incastro	Uniclic	

PANEL BUILD-UP



1. Strato con resistenza superiore all'usura e ai graffi
2. Stile cristallino
3. Pannello centrale HDF resistente all'umidità
4. Solida controbilanciatura

GARANZIA DI FABBRICA

	METODO	**PARAMETRI**			
Classe di utilizzo	EN ISO 10874			Classe	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo certificatore	NB 0493 - Centexbel	DOP: Sulla confezione	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo approvato	AB 8515 - Centexbel	DOP: Sulla confezione	
Garanzia	Uso residenziale	Si vedano le condizioni generali di garanzia		15	anni
	Uso commerciale	Si vedano le condizioni generali di garanzia		5	anni

CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	**PARAMETRI**	**REQUISITI DELLA NORMA**	
Resistenza all'usura	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	cicli
Classe di usura	EN 13329		AC4	
Resistenza all'impatto	EN 17368	piccola palla	≥35 mm	
	EN 13329	grande palla	≥600 mm	
Resistenza alla microabrasione	EN 438-2, 25		Carico	≥ 3N
Effetto di una sedie a rotelle	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cicli
Rigonfiamento	ISO 24336	dopo 24 ore in immersione a 20°C	≤ 18%	
Tenuta del sistema d'incastro	ISO 24334	Fl0,2 lato lungo	≥ 1 kN/m	
		Fmax lato lungo		
		Fs0,2 lato corto	≥ 2 kN/m	
		Fmax lato corto		
Effetto di un piedino di un mobile	EN ISO 16581		Nessun danno visibile quando testato con piedino di tipo 0	
Resistenza superficiale	EN 13329	N/mm^2	≥ 1,25	
Impronta residua	EN ISO 24343-1		Impronta statica	≤ 0,05 mm
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Gruppo 1, 2	Classe	5
		Gruppo 3	Classe	4
Aspetto generale	EN 13329	Differenze di spessore	≤ 0,15 mm	
		Apertura tra i giunti	≤ 0,20 mm	
		Deformazione nella lunghezza	concavo ≤ 0,50%	
			convesso ≤ 1,00%	
		Deformazione nella larghezza	concavo ≤ 0,15%	
			convesso ≤ 0,20%	
Variazioni dimensionali dopo un cambiamento dell'umidità relativa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Inalterabilità alla luce	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Scala dei grigi	Classe	≥ 4

vitality
LAMINATE

SCHEDA TECNICA
Vitality Original
ORIXXXXX
Edizione **06.2026**

CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	VALORI
Resistenza all'acqua	ISO 4760	Valutazione sulla qualità del recupero da rigonfiamento	< 3	1
		Valutazione del valore di recupero del rigonfiamento	≤0,3mm	≤0,01mm
		Perdita giunto	Nessun requisito	Nessuna perdita

ALTRI DATI TECNICI

	METODO	PARAMETRI			
Riduzione dei rumori d'impatto	ISO 712/2			ΔLw ≤ 21dB	(A seconda del materassino usato)
Riscaldamento a pavimento			Vedere le istruzioni speciali	Adatto	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Antistatico	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Classificazione antincendio	EN 13501-1	Classe		Cfl-s1	
Resistenza termica	EN 12667	m^2K/W		0,051	m^2K/W
Sicurezza antiscivolo	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	
	EN 16165:2021-10 Annex B			R12	
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	Bagnato		$PTV_{37 ≥ 45}$	Classe 3

CERTIFICATI

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	