

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FORMATO

Larghezza	192	mm
Lunghezza	1261	mm
Numero di tavole per pacco	7	
m ² per pacco	1,695	m ²
Bisellatura	4V lacquered	
Spessore	10,0	mm
Incastro	Uniclic	
Resistenza all'acqua	Yes	

STRUTTURA DELLA TAVOLA



1. Strato con resistenza superiore all'usura e ai graffi
2. Stile cristallino
3. Pannello centrale HDF resistente all'umidità
4. Solida controbilanciatura

GARANZIA DI FABBRICA

	METODO	PARAMETRI			
Classe di utilizzo	EN ISO 10874			Classe	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo certificatore	NB 0493 - Centexbel	DOP: Sulla confezione	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo approvato	AB 8515 - Centexbel	DOP: Sulla confezione	
Garanzia	Uso residenziale	Si vedano le condizioni generali di garanzia		25	anni
	Uso commerciale	Si vedano le condizioni generali di garanzia		10	anni
	Protezione all'acqua			5	anni
		(acqua stagnante)		48	ore

CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA		VALORI	
Resistenza all'usura	ISO 24338 - Procedure A		≥ 4000	cicli	≥ 6000	cicli
Classe di usura	EN 13329		AC4		AC5	
Resistenza all'impatto	EN 17368	piccola palla	≥35 mm			
	EN 13329	grande palla	≥600 mm			
Resistenza alla microabrasione	EN 438-2, 25		Carico	≥ 3N		
Effetto di una sedia a rotelle	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cicli		
Rigonfiamento	ISO 24336	dopo 24 ore in immersione a 20°C	≤ 18%			
Tenuta del sistema d'incastro	ISO 24334	F10,2 lato lungo	≥ 1 kN/m			
		Fmax lato lungo				
		Fs0,2 lato corto	≥ 2 kN/m			
		Fmax lato corto				
Effetto di un piedino di un mobile	EN ISO 16581		Nessun danno visibile quando testato con piedino di tipo 0			
Resistenza superficiale	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25			
Impronta residua	EN ISO 24343-1		Impronta statica	≤ 0,05 mm		
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Gruppo 1, 2	Classe	5		
		Gruppo 3	Classe	4		
Aspetto generale	EN 13329	Differenze di spessore	≤ 0,15 mm			
		Apertura tra i giunti	≤ 0,20 mm			
		Deformazione nella lunghezza	concavo ≤ 0,50%			
			convesso ≤ 1,00%			
		Deformazione nella larghezza	concavo ≤ 0,15%			
			convesso ≤ 0,20%			
Variazioni dimensionali dopo un cambiamento dell'umidità relativa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm			
		δw	δw average ≤ 0,9 mm			
Inalterabilità alla luce	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Scala dei grigi	Classe	≥ 4		

CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	VALORI
Resistenza all'acqua	ISO 4760	Valutazione sulla qualità del Valutazione del valore di recupero Perdita giunto	< 3 ≤0,3mm Nessun requisito	1 ≤0,01mm Nessuna perdita

ALTRI DATI TECNICI

	METODO	PARAMETRI		
Riduzione dei rumori d'impatto	ISO 712/2		$\Delta L_w \leq 21 \text{ dB}$	(A seconda del materassino usato)
Riscaldamento a pavimento			Vedere le istruzioni speciali	Adatto
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5
Antistatico	EN 1815			≤ 2,0 kV
Classificazione antincendio	EN 13501-1	Classe		Cfl-s1
Resistenza termica	EN 12667	$\text{m}^2\text{K/W}$		0,063 $\text{m}^2\text{K/W}$
Sicurezza antiscivolo	EN 13893	μ		DS: $\mu \geq 0,30$
	EN 16165:2021-10 Annex B			R12
	UNE-EN 16165:2022 Annex C	Bagnato		$\text{PTV}_{50} \geq 45$
	Anexo Nacional A (ES)			Classe 3

CERTIFICATI

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	

