

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FORMATO

Larghezza	244	mm
Lunghezza	1261	mm
Numero di tavole per pacco	8	
m ² per pacco	2,461	m ²
Bisellatura	4V lacquered	
Spessore	8,0	mm
Incastro	Uniclic	
Resistenza all'acqua	Yes	

PANEL BUILD-UP



1. Strato con resistenza superiore all'usura e ai graffi
2. Stile cristallino
3. Pannello centrale HDF resistente all'umidità
4. Solida controbilanciatura

GARANZIA DI FABBRICA

	METODO	PARAMETRI		
Classe di utilizzo	EN ISO 10874		Classe	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo certificatore NB 0493 - Centexbel	DOP:	Sulla confezione
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo approvato AB 8515 - Centexbel	DOP:	Sulla confezione
Garanzia	Uso residenziale	Si vedano le condizioni generali di garanzia	25	anni
	Uso commerciale	Si vedano le condizioni generali di garanzia	10	anni
	Protezione all'acqua		5	anni
		(acqua stagnante)	48	ore

CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	VALORI
Resistenza all'usura	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000 cicli	≥ 6000 cicli
Classe di usura	EN 13329		AC4	AC5
Resistenza all'impatto	EN 17368	piccola palla	≥ 35 mm	
	EN 13329	grande palla	≥ 600 mm	
Resistenza alla microabrasione	EN 438-2, 25		Carico ≥ 3N	
Effetto di una sedie a rotelle	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000 cicli	
Rigonfiamento	ISO 24336	dopo 24 ore in immersione a 20°C	≤ 18%	
Tenuta del sistema d'incastro	ISO 24334	F10,2 lato lungo	≥ 1 kN/m	
		Fmax lato lungo		
		Fs0,2 lato corto	≥ 2 kN/m	
		Fmax lato corto		
Effetto di un piedino di un mobile	EN ISO 16581		Nessun danno visibile quando testato con piedino di tipo 0	
Resistenza superficiale	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	
Impronta residua	EN ISO 24343-1		Impronta statica ≤ 0,05 mm	
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Gruppo 1, 2	Classe 5	
		Gruppo 3	Classe 4	
Aspetto generale	EN 13329	Differenze di spessore	≤ 0,15 mm	
		Apertura tra i giunti	≤ 0,20 mm	
		Deformazione nella lunghezza	concavo ≤ 0,50%	
			convesso ≤ 1,00%	
		Deformazione nella larghezza	concavo ≤ 0,15%	
			convesso ≤ 0,20%	
Variazioni dimensionali dopo un cambiamento dell'umidità relativa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Inalterabilità alla luce	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Scala dei grigi	Classe ≥ 4	

CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	VALORI
Resistenza all'acqua	ISO 4760	Valutazione sulla qualità del recupero da rigonfiamento	< 3	1
		Valutazione del valore di recupero del rigonfiamento	≤ 0,3mm	≤ 0,01mm
		Perdita giunto	Nessun requisito	Nessuna perdita

ALTRI DATI TECNICI

	METODO	PARAMETRI		
Riduzione dei rumori d'impatto	ISO 712/2		ΔLw ≤ 21dB	(A seconda del materassino usato)
Riscaldamento a pavimento			Vedere le istruzioni speciali	Adatto
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5
Antistatico	EN 1815			≤ 2,0 kV
Classificazione antincendio	EN 13501-1	Classe		Cfl-s1
Resistenza termica	EN 12667	m²K/W		0,055 m²K/W
Sicurezza antiscivolo	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30
	EN 16165:2021-10 Annex B			R12
	UNE-EN 15165:2022 Annex C Annex Modified A (EP)	Bagnato		PTV ₂₅ ≥ 45 Classe 3

CERTIFICATI

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	

