vitality LAMINATE

TECHNISCHES DATENBLATT
Vitality Jumbo
JMBXXXXXAP
Ausgabe 06.2026

PRODUCT MERKMALE

FORMAT		
Breite	244	mm
Länge	1261	mm
Anzahl der Paneele pro Packung	8	
m^2 pro Packung	2,461	m^2
Fasen	4V lacquered	
Stärke	8,0	mm
Nut und Feder	Uniclic	
Wasserbeständigkeit	Yes	

PANEL BUILD-UP



1. Schicht mit höchster Abrieb- und Kratzfestigkeit
2. Kristallklares Dekor
3. Feuchtigkeitsbeständiges HDF-Trägermaterial
4. Abschließende Stabilisierung

WERKSGARANTIE

	METHODE	PARAMETER			
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874			Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Notifizierte Stelle	NB 0493 - Centexbel	DOP: Auf Packung	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Zugelassene Stelle	AB 8515 - Centexbel	DOP: Auf Packung	
Garantie	Wohnzwecke	Siehe Garantiebedingungen		25	Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen		10	Jahre
	Wasserdichtigkeit			5	Jahre
		(Stehendes Wasser)		48	Stunden

GENERELLE DATEN (IM BEZUG ZUR EN 13329)

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN		WERTE	
Abriebbeständigkeit	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	Zyklen	≥ 6000	Zyklen
Abbriebklasse	EN 13329		AC4		AC5	
Schlagfestigkeit	EN 17368	Kleine Kugel	≥35 mm			
	EN 13329	Große Kugel	≥600 mm			
Kratzbeständigkeit	EN 438-2, 25		Belastung	≥ 3N		
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	Zyklen		
Quellverhalten	ISO 24336	Nach 24 Stunden Eintauchen bei 20°C	≤ 18%			
Schließkraft	ISO 24334	Fl0,2 Längsseite	≥ 1 kN/m			
		Fmax Längsseite				
		Fs0,2 kurzen Seite	≥ 2 kN/m			
		Fmax kurzen Seite				
Möbelfußverschiebung	EN ISO 16581		es sollten keine Beschädigungen erkennbar sein, wenn mit "Fuß Typ 0" getestet wird			
Abhebefestigkeit	EN 13329	N/mm^2	≥ 1,25			
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1		Eindruck	≤ 0,05 mm		
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1, 2	Klasse	5		
		Gruppe 3	Klasse	4		
Allgemeines Aussehen	EN 13329	Höhenunterschiede	≤ 0,15 mm			
		Öffnung zwischen Verbindungen	≤ 0,20 mm			
		Längenschüsselung	konkav ≤ 0,50%			
			konvex ≤ 1,00%			
		Breitenschüsselung	konkav ≤ 0,15%			
			konvex ≤ 0,20%			
Maßabweichungen nach Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm			
		δw	δw average ≤ 0,9 mm			
Lichtechtheit	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Grau Referenz	Klasse	≥ 4		

vitality
LAMINATE

TECHNISCHES DATENBLATT
Vitality Jumbo
JMBXXXXXAP
Ausgabe 06.2026

GENERELLE DATEN (IM BEZUG ZUR EN 13329)

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	WERTE
Wasserbeständigkeit	ISO 4760	Qualitative Bewertung für die Quellung nach der Erholung	< 3	1
		Quantitative Bewertung für Quellung nach der Erholung	≤0,3mm	≤0,01mm
		wasserdurchlässige mechanische Verbindung	Keine Anforderungen	Beständigkeit mechanischer Verbindungen gegen Wassereintritt

Andere technische Daten

	METHODE	PARAMETER			
Trittschallverringerung	ISO 712/2			ΔLw ≤ 21dB	(abhängig von Unterlagsbahn)
Fußbodenheizung			Siehe besondere Hinweise	Geeignet	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Anti-Statik	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Brandklasse	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1	
Wärmewiderstand	EN 12667	m^2K/W		0,055	m^2K/W
Rutschfestigkeit	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	
	EN 16165:2021-10 Annex B			R12	
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	Nass		$PTV_{37 \geq 45}$	Klasse 3

ZERTIFIKATE

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	